


# Rostsanierung in nur 3 Schritten!



**SWISS  
MADE**

## Antirouille et Couche de fond en 3 étapes!

## Trattamento della ruggine in 3 fasi!



**BRUNOX® epoxy® millionenfach bewährte Rostsanierung,  
für die schnelle und einfache Sanierung in nur 3 Schritten:**

1. **Lösen Rost abschleifen/abbürsten.** Rostpartikel mit einem wasserfeuchten Tuch wegwischen, **KEIN SILIKONTFERNER, BREMSREINIGER oder VERDÜNNER für diesen und alle weiteren Schritte verwenden!**
2. **2-mal BRUNOX® epoxy® mit dem Pinsel auftragen oder 3-4-mal BRUNOX® epoxy®-Spray applizieren. BRUNOX® epoxy® auf vollständige Trocknung prüfen.** (FINGERNAGELHART, nach ca. 24 h bei 20 °C)
3. **BRUNOX® epoxy® Schicht anrauen, nur den Glanz entfernen.** Spachtelmassen, 1-K-Filler oder direkt die Endlackierung applizieren.

**Traitement de la rouille avec BRUNOX® epoxy® utilisé  
des millions de fois. Facile à utiliser en seulement 3 étapes:**

1. **Enlever les surfaces rouillées visibles à l'aide d'une brosse métallique ou d'une ponceuse.** Essuyez les particules de rouille avec du tissu imbibé d'eau  
**ATTENTION! Ne jamais utiliser de solvants, de diluants ou de solvants anti-silicone !**
2. **Appliquer au pinceau 2 couches de produit sur les pores de rouille ou 3 à 4 couches avec le spray. Après séchage complet.** (DURE À LA PRESSION DE L'ONGLE, environ 24 h à 20 °C)
3. **BRUNOX® epoxy® couche, il suffit d'enlever le gloss. Remplir la spatule, le remplissage 1-K ou appliquer le revêtement final directement.**

**BRUNOX® epoxy® è un prodotto super collaudato per una  
rimozione rapida e semplice della ruggine in soli 3 passaggi:**

1. **Rimuovere/spazzolare la ruggine già staccata dal fondo. Rimuovere le particelle di ruggine con un panno umido.** In questo e per tutti i successivi passaggi **NON utilizzare PRODOTTI PER LA RIMOZIONE DEL SILICONE, DETERGENTI PER FRENI o DILUENTI!**
2. **Applicare 2 volte BRUNOX® epoxy® con un pennello o 3-4 volte BRUNOX® epoxy® spray. Controllare che BRUNOX® epoxy® sia completamente asciutto.** (RESISTENTE ALLE SCALFITTURE dopo circa 24 h a 20 °C)
3. **Irruvidire lo strato di BRUNOX® epoxy®, rimuovere solo la lucentezza.** Applicare stucchi, riempitivi monocomponente o direttamente la mano di verniciatura finale.

## Anwendungsbereiche / Applications / Applicazioni



INDUSTRIELLE ANWENDUNG



FAHRZEUGE



DO-IT-YOURSELF ANWENDUNGEN





# 5-Funktionspray

**NSF**  
55283 H2

Schmiermittel • Korrosionsschutz • Kontaktspray • Wartungsspray • Kriechöl


Approved for  
**food**  
processing

# 5-Function spray

Lubrifiant • Protection anticorrosion • Spray de contact • Spray d'entretien • Dégrippant

# Spray a 5 funzioni

Lubrificante • Anti-corrosione • Spray per contatti • Agen-te universale • Olio penetrante



## Schmiermittel

frei von Silikon,  
PTFE oder Graphit,  
garantiert kein Verharzen

## Korrosionsschutz

ausgezeichnete Wasser-  
verdrängungseigenschaften,  
Korrosionsschutz bis 6 Monate

## Kontaktspray

verhält sich neutral  
gegenüber Plastik,  
Kunststoff & Gummi

## Rostlöser / Kriechöl

sehr gute Kriechegenschaften,  
dank guter Kapillarwirkung

## Wartungsspray

löst Harz und Teer;  
schützt Aluminium,  
Chrom und Edelstahl

## Lubrifiant

ne contient pas de silicone,  
de PTFE ni de graphite  
Garanti: ne se resinifie pas

## Protection anticorrosion

excellents propriétés  
de repousseur d'eau,  
Protection -jusqu'à 6 mois

## Spray de contact

neutre pour  
le plastique et  
le caoutchouc

## Dégrippant / Huile penetrante

propriétés pénétrantes, en  
raison de sa capillarité élevée

## Spray d'entretien

Dissout la résine et le goudron;  
protège l'aluminium,  
le chrome et l'acier

## Lubrificante

Privo di silicone,  
PTFE o grafite,  
non resinifica

## Protezione dalla corrosione

Eccellenti proprietà di  
resistenza all'acqua,  
protezione fino a 6 mesi

## Spray per contatti elettrici

Neutro su  
plastica e gomma

## Olio penetrante

Ottime caratteristiche pene-  
tranti grazie all'eccellente  
effetto capillare

## Spray per la manutenzione

Scioglie resina e catrame;  
protegge alluminio,  
cromo e acciaio inox



## Technische Eigenschaften/Propriétés techniques/Specifiche tecniche

- Filmdicke/Épaisseur du film/Spessore del film: **0.001 mm - 0.002 mm**
- Einsatzbereich/Plage de température opérationnelle/Campo di applicazione: **-54 °C - 160 °C**
- Flammpunkt/Point d'éclair/Punto di infiammabilità: **78 °C**
- Selbstentzündungstemperatur/Température d'auto inflammation/Température di autoaccensione: **< 200 °C**
- Schmierfähigkeit nach Brügger/Pouvoir lubrifiant selon Brügger/Proprietà lubrificanti Brügger: **23 N/mm<sup>2</sup>**
- Dynamische Viskosität/Viscosité dynamique/Viscosità dinamica [20 °C]: **6.5 mPas**